



パンフレットNo.LP002  
2000年1月作成  
工業用

皮革用染料定着剤

## プリモフィックス 80 (PRIMOFIX 80)

直接染料または酸性染料で染色された皮革染色物は水、汗等に対する湿潤堅牢度が不十分であり、染料定着剤処理が必要とされます。

プリモフィックス80は特殊カチオンポリマーを主成分とした皮革用染料定着剤です。直接染料または酸性染料で染色された皮革染色物の水・汗等湿潤堅牢度向上に優れた効果を発揮します。

### 性質・性状

外観	観	淡黄色液体
成分	分	水溶性カチオンポリマー
イオン性	性	カチオン
pH		約6.0(1%水溶液)
溶解性	性	任意の水に溶解します。

### 特徴

1. プリモフィックス80は直接染料および酸性染料で染色された皮革の水・汗等湿潤堅牢度向上に優れた効果を発揮します。
2. プリモフィックス80はホルマリンを含んでおりません。



フリモフィックス80

## 使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被処理物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には、シェービング重量に対して0.5～1%、40～50℃×20～30分処理します。

処理機械として一般にドラム（軸を中心として回転する太鼓型機械）が使用されます。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

18 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。