



パンフレットNo. AW026

1998年 7月作成

工業用

プリント用ソーピング剤・還元洗浄剤

センカノールTCコンク

(SENKANOL TC CONC)

プリント用ソーピング剤としては、未固着染料の除去性に優れていること、白場汚染防止性に優れていること、フィックス剤との相容性が良好であること等が求められています。センカノールTCコンクはこれらの性能を兼ね備えたセルロース／反応染料プリント用ソーピング剤です。

センカノールTCコンクはまたポリエステル／分散染料還元洗浄剤としても優れた効果を発揮します。

性質・性状

外	観	黄色透明液体
成	分	含窒素系活性剤
イオン	性	カチオン
pH		約7.0 (1%水溶液)
溶解	性	任意の水に溶解します。

特徴

1. センカノールTCコンクは優れた白場汚染防止効果を有し、白場に汚染しやすい赤、ターキスブルー系染料に対しても優れた効果を発揮します。
2. センカノールTCコンクは耐硬水性に優れており、硬度の高い水に使用してもスカム等のトラブルを発生しません。
3. センカノールTCコンクはカチオン系フィックス剤との相容性に優れており、ソーピング後の水洗が不十分であってもフィックス効果を阻害しません。
4. センカノールTCコンクは未固着染料の除去性に優れ、
 - ・ポリエステル／分散染料還元洗浄剤
 - ・ナイロン／酸性染料プリント用白場汚染防止剤
 - ・T/C、T/W用ソーピング剤として多目的に使用できます。



使 用 方 法

1. 綿／反応染料プリント用ソーピング剤

水洗 → 湯洗 → ソーピング → 湯洗
40℃以下 センカノールTCコンク 1～2g/L 60℃
80～90℃

→ 水洗 → フィックス処理 → 乾燥
Padding
センカフィックス401
10～30g/L

2. ポリエステル／分散染料用還元洗浄剤

水洗 → 湯洗 → 還元洗浄 → 湯洗
40℃以下 ハイト[®]ロサルファイト 2g/L 60℃
苛性ソーダ[®] 2g/L
センカノールTCコンク 1g/L
75～85℃ × 10分

→ 水洗 → 乾燥

3. ナイロン、綿混には、ソーピング浴に1～2g/L使用します。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

17 kg



取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接接触した場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。