



パンフレット No. MA429
2019年10月作成
工 業 用

表面捺染用糊剤

センカプリモガムACN (SENKAPRIMOGUM ACN)

センカプリモガムACNは表面捺染効果を持つ鉍物系糊剤配合品です。抱水力が高く、高チキソ性の糊であり、また固形量が高いため、シャープ性を要求する柄等の捺染糊に効果を発揮します。

性 質 ・ 性 状

外 観	灰色微粉末
成 分	鉍物系糊剤配合品
イ オ ン 性	アニオン
pH	9.0 (10%ペースト)
標準溶解濃度	18~20% soln.

特 徴

1. 各種素材の細線柄のブリード防止に効果があります。
2. 反応染料の防染加工における、GCR-13リキッド（反応／反応防染剤）の防染効果向上にカット糊として効果があります。
3. 分散染料のアルカリ防抜染加工におけるカット元糊として有効です。

使 用 方 法

- 1) センカプリモガムACNの18~20% soln. ペーストとし、色糊中に200g/kg以上添加して調整して下さい。



センカフ°リモカ°ム ACN

2) 元糊調整時に混合して同時に膨潤する場合は下記のように使用して下さい。

センカフ°リモカ°ム ACN	70～180 g
一般糊剤	X g
水 又は 温湯	Y g
<hr/>	
合計	1,000 g

上記の処方ですべてペーストに膨潤させ、出来るだけ長時間（一昼夜程度）放置後、完全に膨潤したことを確認後、元糊として使用して下さい。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

18 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行なって下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。